


KISODUR PIR Coquilles

Description produit

Les excellentes propriétés isolantes des Polyisocyanurat thermo-durcissables-isolant (PIR) offre de nombreux significatifs avantages. System d'isolation contre la froide et thermique pent être dimensionné de façon compacte. En plus, le swissporKISODUR Coquilles sont facile à utiliser et possède un ajustement parfait.

Dans la mesure où swissporKISODUR est fabriqué sans halogène depuis des années, swissporKISODUR s'utilise sans problème également dans le secteur de l'écoconstruction (construction durable).



Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Valeur	Unité
Comportement au feu		13501-1	DL-s2,d0	
Groupe de comportement au feu		AEAI	RF3	
Masse volumique apparente			~ 32	kg/m ³
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	12086	60 - 80	
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	826	≥ 150	kPa
Conductivité thermique λ à 10 °C	λ_{10}		0.027	W/m·K